ExtraPlas® AMARILLO

LIJADO EXTRAFÁCIL

Plaste en polvo de interiores para realizar tendidos y acabados de gran finura.



Saco 5 kg
Saco 15 kg

USOS

- Para alisar y sellar paredes interiores, consiguiéndose acabados de gran finura, aptos para recibir cualquier tipo de pintura.
- Ideal para grandes superficies por su extenso tiempo de trabajo.
- Aplicable sobre soportes **interiores** no absorbentes tales como yeso, placa de cartón yeso, emplastecidos, madera,...

CARACTERÍSTICAS

- Acabado muy fino. Excelente para pintar.
- **LIJADO** extrafácil.
- Fácil de preparar. Aplicación cómoda.
- Gran tiempo de trabajo y muy buena adherencia.
- De uso interior.

MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar sano, seco, libre de polvo, grasas y ceras. Eliminar el polvo y sanear la superficie a tratar. Imprimar la zona dañada antes de la aplicación en caso de fondos muy absorbentes. Aislar y proteger las partes metálicas con imprimación anticorrosiva.

Preparar la masa en la proporción 0,5 l de agua por 1 kg de polvo. Amasar enérgicamente de forma que se obtenga una pasta suave y consistente, de uso inmediato. Esta pasta puede ser utilizada durante aproximadamente 24 horas y admite un espesor por capa de 2 mm. Aplicar con llana o espátula. En caso de querer dar capas muy gruesas, repetir la operación, dejando secar previamente.
Limpiar los útiles de trabajo con agua, después de usar. No aplicar a temperatura inferior a 5ºC.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Producto		**Aplicación**	
Embalaje	Saco de papel 5 kg y 15 kg	Temperatura	5 a 30ºC
Forma	Polvo Muy Fino	Consumo	± 1 Kg por m2 y mm de espesor
Color	Blanco.	Mezcla	0,5 L de agua - 1 Kg polvo
Almacenaje	Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad.	Tiempo de trabajo	Aprox. 24 horas
Características Técnicas		Tempo de secado (23ºC y humedad 65%)	Aprox. 8 h/mm, variable según espesor
Ligante	Polímetros solubles en fase acuosa	Pintar	Depués de seco
Diluyente	Agua	Espesor máximo	2 mm
Densidad	aprox. 0,70 gr/cm3	Limpieza útiles trabajo	Con agua, inmediatamente después de usar
Granulometria	< 200µ (Fino)	**Seguridad**:	
pH	7 ± 0.5	Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.	

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A. Txirrita Maleo, 14 20100 Renteria (Guipúzcoa) Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250. Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es. www.beissier.es